

AUSGLEICHSMASSE


RAGRELISS 27 UND 315

2 BIS 7 MM: RAGRELISS 27

3 BIS 15MM: RAGRELISS 315

BETON AUSGLEICHSMASSE

- Zum Ausgleichen und Feinspachteln von handelsüblichen Betonuntergründen



VERBRAUCH

1.5 kg/m²/mm Stärke

VORTEIL

Einfaches Mischen, manuell oder mit Rührwerk.
Kann als Sichtputz verwendet werden.



HINWEIS

Kann mit CERMILATEX gemischt werden.

Sack von 25 Kg

Jeder Sack ist mit einem leicht identifizierbaren Herstellungscode versehen.

Haltbarkeit: 2 Jahre im Originalgebinde, trocken gelagert und im geschlossenen Gebinde.

ZUSAMMENSETZUNG:

Hydraulische Bindemittel, mineralische Füllstoffe und spezifische Zuschlagsstoffe zur einfacheren Wasseraufnahme beim Mischen, sowie zur besseren Wasserabstossung, Plastizität und Ausglättung.

VERARBEITUNGSMERKMALE

- Ruhezeit vor dem Auftragen.....5 Minuten
- Praktische Verarbeitungszeit.....90 Minuten
- Belegbar für / nach
 - Keramikplatten.....48 Stunden
 - Parkett.....48 Stunden
 - Spannteppiche.....48 Stunden
 - Farbanstriche.....48 Stunden
 - Kunststoffbeläge.....24 Stunden



Kontrolle des Untergrunds




Verarbeitungs-Temperatur



Topfzeit 90 Min



ca. 4.5L Wasser für 25 Kg

2 bis 7 mm
3 bis 15 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

MAUERN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

ANDERE ANWENDUNGEN

- Böden im Innen- und Aussenbereich
- Mit CERMILATEX Vergütung :
 - Vor der Anwendung des flüssigen Abdichtungssystems und dem Wasserschutz System unter Fliesen/Platten.
 - Becken und Schwimmbäder, als Zusatz zum flüssigen Abdichtungssystem CERMIPROOF ST.

ZUGEORDNETE BELÄGE

- Zement kompatible Farbanstriche oder dicke Kunststoffbeläge.
- Keramikbeläge:
 - Auf Böden: RAGRELISS + CERMILATEX (3 bis 20 mm)
 - Auf Wänden: bitte wenden Sie sich an uns.

Es besteht kein Belegzwang, RAGRELISS kann so belassen werden.

VERARBEITUNG

ANMISCHUNG

- 25 kg Pulver mit ca. 4.5 Liter Wasser mischen.
- CERMILATEX Vergütung: 1 Liter Kunstharz CERMILATEX und ca. 3 Liter Wasser pro 25 kg Sack

TROCKNUNGSZEIT

Ca. 24 bis 48 Stunden abwarten, vor dem Verlegen eines Belags (je nach Umgebungstemperatur und Ausgleichsstärke).

AUFTRAGUNG

- Entweder mit Hilfe einer passenden Glättekelle oder den eigenen üblichen Werkzeugen. Wichtig ist, REGRELISS nach dem Auftragen «nachzuziehen».



CERMIX
SMART BUILDING SOLUTIONS

(1) Information zur Emissionsmenge in Innenräumen von flüchtigen Substanzen mit Toxizitätsrisiko durch Einatmen, auf einer Skala von A+ (schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

Bitte systematisch die technischen Merkblätter und die Sicherheitsblätter befolgen, abrufbar auf unserer Webseite www.cermix.ch