

CERMICOL EXTRA FLEX

FÜR ALLE BELÄGE



- GRAU UND WEISS
- FÜR DIE VERLEGUNG ALLER KERAMISCHEN BELÄGE WAND UND BODEN
- NATURSTEINE
- STAUBARM
- GEEIGNET FÜR BODENHEIZUNG UND ANHYDRITESTRICHE



○ Weiss

○ Grau



LIEFERFORM

- Sack von 25 kg.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr in verschlossenen Originalgebinden, vor Feuchtigkeit geschützt.
- Jedes Gebinde ist mit einem Herstellungscode versehen.

ART

Graue oder weisse hydraulische Bindemittel, angepasste Sandkörnung, Dispersionsharze, verschiedene Vergütungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klebeoffene Zeit: ca. 20 Minuten
- Topfzeit: ca. 3 Stunden
- Gute Flexibilisierung, gute Haftungsfähigkeit auf Zementuntergrund.
- Gutes Stehvermögen
- Kein Abrutschen
- Verfügun nach ca. 12 Std.
- Belastbar nach ca. 24 Std.
- C2 ET S1
- EMI Code EC1

ANWENDUNGSBEREICHE

Wände:

- Beton
- Zementmörtelputze
- Kalkputze
- Gipskartonplatten
- Zementäre Untergründe
- Porenbeton
- Fermacell

Böden:

- Beton
- Zementestriche
- Anhydritestriche mit Haftgrundierung CERMIGRUND, CERMIFILM
- Bodenheizung


Auf sehr poröse Untergründe vorher Haftgrundierung CERMIFILM oder CERMIGRUND anwenden. Auf glatte Untergründe vorher Haftgrundierung CERMIGRIP oder CERMI-PRIMER C anwenden.

Anhydritestrich:

- Restfeuchtigkeit < 0.3 %.
- Mit Haftgrundierung CERMIFILM oder CERMIGRUND.
- Reinigungsschliff empfohlen.




Kontrolle des Untergrundes



5 bis 35 °C



7 l.



3 Std.



U6-U9-E10



20 Min.



2 bis 10 mm

UNTERGRUNDZUSTAND

Toleranz der Flächenebenen: 7 mm unter der 2m Latte. Zum Ausgleichen von Unebenheiten CERMIPLAN HP3, RAGRENOV S30 oder CERMIFORM einen Tag vor der Verlegung. Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, rissfrei sein. Frei von haftmindernden Bestandteilen (z.B. Staub, Abrieb, Öl, Leim) sein.

ZUGEORDNETE BELÄGE

- Steingut, Steinzeug und Spaltplatten,
- Feinsteinzeug
- Glasmosaik
- Kunststein (zementgebunden)

Natursteine und Marmor*.

*Mit CERMICOL EXTRA FLEX weiss verlegen, um evtl. Fleckenbildung zu vermeiden. Versuch vorher vornehmen.



CERMICOL EXTRA FLEX



VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur: +5 °C und +35 °C.

Mit sauberem Wasser mittels Rührwerk knollenfrei anrühren.

Ca. 7 Liter Wasser mit 25 kg Pulver

- CERMICOL EXTRA FLEX ca. 5 Min. reifen lassen und anschliessend nochmals gut durchrühren

CERMICOL EXTRA FLEX mit Zahnspatel gleichmässig auftragen. Je nach Fliesengrösse, Floating oder Floating/Buttering Verfahren anwenden um eine volle Benetzung zu erreichen. Die Fliesen müssen in das frische Mörtelbett mit leicht schiebender, drückender Bewegungen verlegt werden.

VERARBEITUNG INNEN:

Auf alten keramischen Belägen: (siehe AE N° 41)

- Die gute Haftung des alten keramischen Belages prüfen.
- Oberfläche mit CERMICALC oder CERMIWASH (1 Liter für 30 m²) mit Bürste reinigen, gut spülen und trocknen lassen.
- Evtl. vorhandene Schichten abschleifen und entstauben.
- Grundierung CERMIGRIP oder CERMI-PRIMER C auftragen.
- Mit CERMICOL EXTRA FLEX wie angegeben verlegen.

Auf alten Klebstoffresten:

Nach Entfernen des Belages, die evtl. Rückstände abkratzen, sowie lose Klebstoffreste entfernen, dann entstauben. Die Härte und Haftfestigkeit der noch festen Kleberreste auf dem Untergrund prüfen. Mit Rolle Haftgrundierung CERMIGRIP oder CERMI-PRIMER C auftragen, 4 Stunden trocknen lassen.

SCHWIMMBECKEN

CERMICOL EXTRA FLEX ist für das Verlegen von Fliesen in öffentlichen oder privaten Schwimmbecken empfohlen (siehe AE N°14).

Füllen des Beckens:

5 Tagen nach Verfügung.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

In frischem Zustand mit Wasser.



VERBRAUCH

- Kamm 3mm = ca. 1,5 Kg/m²
- Kamm 6mm = ca. 3,5 Kg/m²
- Kamm 8-10mm = ca. 5,0 Kg/m²



VORTEIL

Auch für beheizte Anhydritestriche 0,3% Reinigungsschliff empfohlen



HINWEIS

Für grosse Formate empfehlen wir:

- CERMIFLEX
- CERMIFLEX ALG
- CERMITEC



Selbstkontrollierte Herstellung.

ANMERKUNGEN

Enthält Zement und reagiert mit Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen schützen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktische Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Für die einwandfrei gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.



Route de Nyon - CH-1196 Gland
T +41 22 3542060 - F +41 22 3542069

www.cermix.ch

